

TAŚMA IZOLACYJNA DO WNĘTRZ (TYP TUW 3PS)



- **DO USZCZELNIANIA MIEJSC SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA ZAWILGOCENIE**
- **DO USZCZELNIANIA MIEJSC ZWIĘKSZONYCH NAPRĘŻEŃ**
- **WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE**
- **BARDZO WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ**
- **ZWIĘKSZONA PRZYCZEPNOŚĆ DO MAS HYDROIZOLACYJNYCH**
- **ZABEZPIECZA PRZED WNIKANIEM WODY**
- **DO WEWNĄTRZ**

PRODUKT I JEGO ZASTOSOWANIE

Elastyczna i wodoszczelna taśma elastomerowa na włókninie poliestrowej. Taśma – ITE oraz wyroby: narożnik zewnętrzny - ITE-Z, narożnik wewnętrzny - ITE-W przeznaczone do zwiększania szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnątrz obiektów. Produkt charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz zwiększoną przyczepnością do mas w stosunku do standardowych produktów uszczelniających. Wszystkie wyroby do stosowania tylko jako uszczelnienie pod płytkami ceramicznymi.

WYKONANIE

Powierzchnie uszczelniane powinny być suche, czyste, wyrównane, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność. Taśmę montować zatapiając ją w hydroizolacji Greinplast I2S, Greinplast I1K lub Greinplast IC. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, aby na taśmie nie powstały załamania i nierówności, które w konsekwencji mogłyby spowodować nieszczelność całego układu. W pierwszej kolejności na uszczelnianych powierzchniach zamontować narożniki następnie na połączeniu sąsiadujących powierzchni wtapiamy taśmę uszczelniającą. Narożniki i taśmę wtapiamy w wybraną hydroizolację Greinplast w taki sposób że najpierw na sąsiadujących powierzchniach nakładamy odpowiednią ilość hydroizolacji (najlepiej stosować pacy zębate odpowiedniej wielkości zębów max 4mm) Warstwa hydroizolacji nie może być zbyt cienka, obeschnięta nierówno rozłożona itp. gdyż spowoduje to niewłaściwy montaż, odspojenia taśmy, i nieszczelności. Hydroizolacje w miejscach montażu taśmy rozkładać z parocentymetrowym naddatkiem i taką ilość która zagwarantuje że nie będzie obsychała (ważne szczególnie na zewnątrz) następnie taśmę docisnąć do hydroizolacji, wyrównać i rozprowadzić nadmiar masy. Połączenia taśm wykonywać z min. 5cm zakładem. Taśma powinna być całkowicie przykryta warstwą hydroizolacji.

ZALECENIA

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i w czasie wysychania hydroizolacji powinna wynosić od +5°C do +25°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Produktu nie należy nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu; bez stosowania zabezpieczeń ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te, w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, należy utrzymywać do czasu całkowitego wyschnięcia powłoki. Złe przygotowanie podłoża może w skrajnych przypadkach prowadzić do rozszczelnienia obniżenia trwałości powłoki a nawet jej odspojenia. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Produktu nie pozostawiać na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego, finalnie powinien być on zawsze zasłonięty warstwą hydroizolacji.

DANE TECHNICZNE

Zestawienie materiałów	Materiał uszczelniający: Odporny na starzenie, długotrwałe elastyczny termoplastyczny elastomer Materiał nośny: włóknina poliestrowa
Kolor:	biało-zielony
Szerokość całkowita:	120 mm
Grubość całkowita, mm	0,65 ± 0,08
Długość taśmy w rolce	10mb, 50 mb (inne długości na zamówienie)
KDWU nr 22/2020	
Szerokość, mm: - części powleczonej - całkowita	≥ 50 ≥ 100
Grubość całkowita, mm	0,54 – 0,79
Masa powierzchniowa, g/m²	≥ 420
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - maksymalne naprężenie rozciągające, MPa - wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, %	≥ 1,4 ≥ 150
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24h	brak przecieków
Pakowanie	Opakowanie jednostkowe: rolka - 10mb, 50 mb.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 19/2020
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 22/2020

Powyższa dokumentacja dostępna po zeskanowaniu kodu QR

