

MASA SZPACHLOWA LEKKA, POLIMEROWA



- **WYSOKA WYDAJNOŚĆ**
- **ŁATWA W APLIKACJI**
- **BRAK SPŁYWU PRZY GRUBSZYCH WARSTWACH**
- **OGRANICZONY SKURCZ PODCZAS WYSYCHANIA**
- **ŁATWA W OBRÓBCE MECHANICZNEJ**
- **MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI MOKRE NA MOKRE**
- **DO 5 MM WW JEDNEJ WARSTWIE**

**ŁATWOŚĆ
APLIKACJI**



ELASTYCZNOŚĆ



PRZYZEPNOŚĆ



**WYTRZYMAŁOŚĆ
MECHANICZNA**



PRODUKT
LEKKI



ŁATWA APLIKACJA
WALKIEM



DOBRE PARAMETRY
ROBOCZE



GRUBOŚĆ WARSTWY
DO 5 mm



ŁATWA
OBRÓBKA
MECHANICZNA

PRODUKT I JEGO ZASTOSOWANIE

Gotowa do użycia masa szpachlowa do wykonywania gładzi oraz powłok o średniej grubości na powierzchniach ścian i sufitów wewnątrz budynków Greinplast SLP. Masa została stworzona na bazie wysokogatunkowych dyspersji akrylowych, które zostały zmodyfikowane poprzez zastosowanie w recepturze nowoczesnego systemu zagęstników – tworzą one niezwykle lekką kompozycję, która bardzo dobrze nakłada się i wygładza. W masie zastosowano również wyselekcjonowane lekkie wypełniacze funkcyjne, które napełniają mieszankę i pozwalają zredukować jej gęstość objętościową, pozwala to stworzyć warstwę o zwiększonej grubości bez obawy na występowanie skurczu lub spękań, dzięki czemu grubość finalnej warstwy może znacznie przekraczać grubość standardowych gładzi. Masa dzięki zastosowaniu specjalistycznych wypełniaczy jest rozwiązaniem niezwykle przyjaznym w obróbce mechanicznej, podczas szlifowania produktu powstaje znacznie mniej pyłu niż przy konwencjonalnych szpachlach, co przekłada się na czystość i wygodę podczas wykonywania prac.

Służy do wygładzania i wyrównywania powierzchni ścian przed wykonywaniem powłok malarskich wewnątrz pomieszczeń, nienarażonych na trwałe zawilgocenie. Wysychając tworzy równe, gładkie powierzchnie o szarym kolorze. Do użycia na tradycyjnych podłożach mineralnych, cementowo - wapiennych, gipsowych oraz elementach suchej zabudowy.

DANE TECHNICZNE

Zużycie (przy jednokrotnej aplikacji):	ok. 1l/m ² /mm	
Gęstość objętościowa	ok. 1,25 kg/dm ³	
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C	
Rozcieńczanie masy wodą (aplikacja ręczna)	max. 1% na opakowanie	
Czas wysychania	12 godz./1mm	
Maksymalna grubość pojedynczej warstwy	5 mm	
Skład	Mieszanina specjalnie wyselekcjonowanych wypełniaczy, dyspersji polimerowej, środków modyfikujących i wody	
Pakowanie	Opakowanie jednostkowe: 15l	
Narzędzia	Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca ze stali nierdzewnej, kielnia, wałek, agregat do natrysku	
Przechowywanie	Okres przechowywania w pojemniku zamkniętym: 12 miesięcy od daty produkcji w temp. +5 °C do +30 °C. Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.	
Agregat Parametry natrysku	MARK VII STD	WAGNER PROSPRAY 3.39
	- wielkość i rodzaj dyszy - ciśnienie - rozcieńczenie	dysza do szpachli HDA 531 230 bar ~ 1% dysza TT3 535 200 - 230 bar 0-5%
Przyczepność [EN 15824:2017]	≥ 0,3 MPa	
Wytrzymałość na zginanie [EN 13963:2005, EN 13963: 2005/AC:2006]	≥ 115 N (siła niszcząca)	
Reakcja na ogień [PN-EN 13501-1:2019-02]	E	

* wielkość zależy od warunków temperaturowych, bazy wyrobu, koloru i/lub rodzaju oraz chłonności podłoża

** wielkość zależna od jakości przygotowanego podłoża jego równości oraz chłonności

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność, takich jak: brud, kurz, czy tłuste plamy itp. Podłoża słabe o nierównomiernej chłonności wzmacniać i stabilizować odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST U. Do wypełnienia większych ubytków, stosować szpachlę gipsową GREINPLAST SGS. W przypadku łączeń płyt G-K, pęknięć, rys stosować szpachlę Greinplast SGP lub Greinplast SAS wraz z materiałem zbrojącym. W takich przypadkach szpachlowanie masą GREINPLAST SLP można zacząć dopiero po całkowitym wyschnięciu wypełnionych ubytków oraz łączeń płyt G-K.

WYKONANIE

Bezpośrednio przed nakładaniem masę wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza się możliwość dodania niewielkiej ilości wody. Nakładać równomiernie ręcznie, wałkiem lub agregatem natryskowym. Do wygładzania stosować pacę lub szpachelę do gładzi. Po całkowitym wyschnięciu warstwy możliwe jest ponowne nałożenie kolejnych warstw, aż do uzyskania zamierzonego efektu. Czas wysychania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza i na ogół nie przekracza 12 godz./ 1 mm grubości warstwy. Dopiero po całkowitym wyschnięciu szpachli można ją przeszlifować i odpylić. Do gruntowania przed warstwą farby, po odpyleniu, systemowo zaleca się stosować grunt żelowy, niekapiący Greinplast Premium UN.

ZALECENIA

Temperatura otoczenia i podłoża podczas stosowania i wysychania szpachli powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

BEZPIECZEŃSTWO

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki wyrobu.

Greinplast SLP spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020r (Dz.U.2021, poz.33) w sprawie materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232, wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości wskaźnika stężenia promieniotwórczego.

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

Atest Higieniczny
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr SLP-250717

Powyższa dokumentacja dostępna po zeskanowaniu kodu QR

