

KRUSZYWO KWARCOWE DO GRUNTÓW EPOKSYDOWYCH



- DO TWORZENIA MIESZANEK Z GRUNTEM EPOKSYDOWYM GREINPLAST RGE 01
- W WERSJI 0,1 – 0,3 MM – DO OSADZANIA PROFILI KRAWĘDZIOWYCH

PRODUKT I JEGO ZASTOSOWANIE

Kruszywo kwarcowe do gruntów epoksydowych Greinplast DSK to kruszywo przeznaczone do tworzenia mieszanek z reaktywnym gruntem epoksydowym Greinplast RGE 01.

Po zmieszaniu z gruntem Greinplast RGE 01 służy do osadzania profili krawędziowych Greinplast K100 / K100R.

DANE TECHNICZNE

Granulacja	0,1 - 0,3 mm
Zużycie gotowej mieszanki RGE 01 + DSK (osadzanie profili)	ok. 0,25 kg/mb
Zużycie kruszywa Greinplast DSK (osadzanie profili)	ok. 0,18 kg/mb
Zużycie gruntu Greinplast RGE-01 (osadzanie profili)	ok. 0,070 kg/mb (0,051 kg/mb A – 0,019 kg/mb B)
Skład	Kruszywo kwarcowe
Pakowanie	Opakowanie jednostkowe: pojemnik - wsad netto 5 kg
Przechowywanie	Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed zawilgoceniem.

Greinplast DSK

PROPORCJE MIESZANIA

	GREINPLAST RGE 01		Kruszywo kwarcowe Greinplast DSK
	SKŁADNIK A BAZA	SKŁADNIK B UTWARDZACZ	
NA 1000 g			
OSADZANIE PROFILI	730 g	270 g	2,50 – 3,00 kg
NA ZESTAW (A+B) 1,4 kg			
OSADZANIE PROFILI	1020 g	380 g	3,50 – 4,20 kg
NA ZESTAW (A+B) 3,5 kg			
OSADZANIE PROFILI	2550 g	950 g	8,75 – 10,50 kg

WYKONANIE

Szczegółowe informacje dotyczące montażu znajdują się w instrukcji montażu systemów Greinplast RSA.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Dokumentacja dostępna po zeskanowaniu kodu QR

